

AET Lézaud GmbH, Am Hottenwald 8, 66606 St. Wendel

☎ +49 (0)6851/97394 0 📠 +49 (0)6851/97394 44 ✉ industrie@lezaud.de 🌐 www.lezaud.de

Technisches Datenblatt Stand:: 01.06.2021

Profile

LEZ-NIT

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	SBR/NR		
	Geometrie	Profil		
	Dichte	1,3 +/-0,1	g/cm ³	PN-ISO 2781+AC1
	Härte	65 +/-5	Shore A	PN-80/C-04238
	Reißfestigkeit	7	Mpa	PN-ISO 37
	Reißdehnung	200	%	PN-ISO 37
	Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80	°C	
	Druckverformungsrest	max. 35	%	DIN 53517
	Farbe	schwarz		

Pos*	Konformitäten	Zusatz
	- - -	

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1, S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.